



## «ОРЕОЛ ДИСКОНТ» ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ С АНТИСЕПТИКОМ

СТО 05744283-085-2012

### Область применения

Применяется для пропитки и улучшения сцепляющей способности различных поверхностей: из бетона, кирпича, асбоцемента, гипсолита, гипсокартона, пенопласта, древесины, оштукатуренных и других оснований, кроме металлических, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений.

### Свойства

Готов к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Укрепляет обрабатываемую поверхность, выравнивает впитывание, улучшает поглощающую способность подложки, тем самым снижает расход последующих покрытий. Грунтовку используют перед нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных красок, а также перед оклейкой обоями. Благодаря фунгицидным свойствам, грунтовка подавляет рост грибов, дрожжевых бактерий, предотвращает появление плесени.

### Рекомендации по применению

Перед применением тщательно перемешать. Поверхность очистить от грязи и пыли. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. *Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Грунтовку не смешивать с органическими растворителями!* При обработке поверхности достаточно одного слоя. Двукратное грунтование целесообразно только в случае отделки проблемных поверхностей (старых, рыхлых, сильно впитывающих). Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от 5 °С до 35 °С и относительная влажность воздуха – не более (65 ± 5) %.

### Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. Возможно нанесение краскораспылителем.

### Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м<sup>2</sup> составляет от 100 до 150 г в зависимости от состояния и структуры поверхности.

### Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 0,5 ч, окончательное отверждение через 24 ч.

### Состав

Поливинилацетатная дисперсия, специальные добавки, вода.

### Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

### Морозостойкость

Выдерживает не более 5 циклов замораживания (при температуре минус 40 °С) – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### Меры предосторожности

При попадании грунтовки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Для защиты рук рекомендуется применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.

