



PREMIUM QUALITY  
**OREOL**

## ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ОРЕОЛ»

СТО 05744283-062-2010

### Область применения

Эмаль применяется для окрашивания деревянных, металлических, минеральных (бетон, кирпич, черепица) поверхностей снаружи и внутри помещений, кроме пола, также возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными лакокрасочными материалами, поверхности. Может применяться для окрашивания цокольных этажей, крыш с минеральными покрытиями. Перед нанесением эмали на металл необходимо предварительно грунтование поверхности. Эмаль в соответствии с техническими и технологическими характеристиками рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания.

### Свойства

Готова к применению. Быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Отличается высокой укрывистостью и адгезией к различным типам поверхностей, устойчива к воздействию бытовых моющих средств, обладает высокой износостойкостью.

### Подготовка поверхности

Очистить основание от грязи и пыли, обезжирить поверхность, с ранее окрашенных поверхностей удалить непроводные слои старого покрытия. Прочно держащиеся остатки старого покрытия отшлифовать до матового состояния для увеличения адгезии покрытия к основанию, пыль от шлифовки удалить. Меловые, интенсивно впитывающие поверхности рекомендуется предварительно загрунтовать. Неровности, впадины, трещины и сколы рекомендуется предварительно выровнять шпатлевкой, отшлифовать и загрунтовать. Металлические поверхности необходимо предварительно загрунтовать. Допустимо разбавление водой, но не более 5%! Не следует предварительно обрабатывать поверхности олифой!

### Нанесение

Тщательно перемешать. При проведении работ рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от плюс 5°C до плюс 35°C, относительной влажности воздуха (65±5) %.

### Инструменты

Кисть, валик, краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. После проведения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие площадью 1 м<sup>2</sup> в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности составляет от 130 до 150 г.

### Время высыхания

Время высыхания при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) %- не более 1 часа, при более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается. Покрытие готово к эксплуатации через 24 ч.

### Состав

Акриловое пленкообразующее вещество, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.

### Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °C в закрытых складских помещениях на расстоянии не менее 1,5 м от обогревательных приборов.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование

При температуре выше 5 °C. При продолжительном транспортировании в зимнее время рекомендуется использовать утепленные транспортные средства.

### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания - оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

### Меры предосторожности

Эмаль не следует смешивать с органическими растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании эмали в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.