



OPEOL

КРАСКА ДЛЯ ПЛИТ OSB OPEOL (БАЗА А) МАТОВАЯ

СТО 05744283-190-2025

Область применения

Краска предназначена для декоративно-защитного окрашивания OSB-плит, ДВП, ДСП, SIP-панелей и других поверхностей из дерева и пористых материалов внутри помещений и снаружи под навесом, а также в других условиях, исключающих активное вымывание краски под воздействием, например, дождя или иного длительного воздействия воды. Подходит для любых деревянных поверхностей, кроме полов. Может использоваться как самостоятельное финишное покрытие или прочное основание для последующей отделки.

Свойства

Краска не требует предварительного грунтования, наносится прямо на поверхность плит, создавая белое матовое покрытие с хорошей укрывистостью и адгезией к поверхности, устойчивое к УФ-излучению, влаге, биологическому воздействию и влажной уборке. Экологически безопасная, без запаха. Применяется без колеровки как готовая белая краска, также может колероваться машинным или ручным способом в пастельные тона (База А).

Рекомендации по применению

Предварительно высушенные панели (влажность не более 12%, присутствие капельной влаги не допускается), очищают от грязи, пыли, отслаивающихся элементов и жировых загрязнений, которые снижают сцепление основания с краской. Глянцевую поверхность OSB и старое лакокрасочное покрытие зашкурить до матового состояния (оптимальный размер зерна наждачной бумаги P80 – P120). Для улучшения адгезии к поверхности и сокращения расхода финишного покрытия рекомендуется предварительно нанести грунтовку для плит OSB.

Смоли, содержащиеся в клеевом составе некоторых типов (марок) OSB-плит под воздействием атмосферных осадков и УФ-излучения могут выступать на поверхности плит и вызывать появление пятен на окрашенной поверхности. Для предотвращения их появления рекомендуется предварительно обрабатывать поверхность изолирующей грунтовкой. Стыковые соединения рекомендуется заделать герметиком для плит OSB.

Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление водой перед нанесением – не более 10%. Для поверхности плит OSB с сильными повреждениями рекомендуется нанесение первого слоя в разбавленном виде (10% воды) для оптимального проникновения в поры материала. Особенно тщательно необходимо прокрашивать поврежденные участки.

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не проводить окраску при дожде и сильном ветре. Покрытие приобретает устойчивость к влажной уборке через 14 суток после нанесения. Указанный срок установлен для условий высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)%. При снижении температуры и/или повышении влажности воздуха срок достижения покрытием устойчивости к влажной уборке увеличивается.

После работы инструменты очистить, и промыть достаточным количеством воды.

Нанесение

Краску наносят на подготовленные поверхности кистью, валиком или распылением.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет от 100 до 150 г. Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 0,5 ч, при более низких температурах время высыхания увеличивается. «Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч.

Состав

Модифицированная акриловая дисперсия, вода, наполнители, диоксид титана, функциональные добавки.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование и хранение

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C. После вскрытия упаковки хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 35°C в плотно за-крытой упаковке. Содержимое вскрытой упаковки рекомендуется использовать в течение од-ного месяца.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Морозостойкость

Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C, либо однократное нециклическое замораживание до -40°C на 30 суток. Оттаивать не менее 24 часов при комнатной температуре, без подогрева.

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью. При проглатывании или несчастном случае незамедлительно обратиться к врачу



EMPILS