



OREOL

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ РЕЗИНОВАЯ ОРЕОЛ (БАЗА А)

СТО 05744283-193-2026

Область применения

Для наружных и внутренних работ, включая помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, санузлы и т.д.). Для окрашивания минеральных оснований (бетон, цемент, штукатурка, кирпич, камень, гипсокартон), древесины, древесных плит (ДСП, ДВП, OSB, фанеры, ЦСП), пластмасс, кровельных материалов (шифер, черепица, профлисты, металлочерепица, оцинкованная сталь) и конструкций водосточных систем. Допускается нанесение на ранее окрашенные поверхности (старые лакокрасочные покрытия), при условии их прочности, чистоты и отсутствия отслоений. Краска не предназначена для окрашивания полов, тротуарной плитки и поверхностей, подверженных интенсивным механическим нагрузкам, а также для длительного контакта с водой (бассейны, емкости для воды). Краска не применяется в питьевом водоснабжении.

Свойства

Образует трещиностойкое резиновое покрытие, которое скрывает и сдерживает распространение старых трещин и препятствует появлению новых: мелких и крупных до 4 мм, сохраняет эластичность при колебаниях температуры от минус 40°C до плюс 50°C. Имеет отличное сцепление с большинством поверхностей. Обладает превосходной укрывистостью, водо- и грязеотталкивающей способностью, высокой паропроницаемостью, стойкостью к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и мытью. Надежно защищает древесину от грибка и плесени. Может применяться как финишный барьерный слой для защиты металла, с целью усиления и продления действия антикоррозионных грунтовок. После высыхания образует однородную матовую поверхность. Без резкого запаха, не желтеет со временем.

Высококачественный сополимерный латекс, пигменты и наполнители, вода, целевые и антисептические добавки.

Состав Цвет/Колеровка

База А может использоваться как самостоятельно (без колеровки) для получения покрытия белого цвета, так и в качестве основы для колеровки в пастельные тона. База С используется только в заколерованном виде. Допускается как автоматическая, так и ручная колеровка.

Подготовка поверхности

Окрашиваемое основание должно быть чистым, сухим, и прочным, без следов замасливания. Осыпающиеся и непрочные слои удалить механическим способом, ранее окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния для увеличения адгезии, пыль от шлифовки удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Мелящие, впитывающие и пористые поверхности обязательно предварительно загрунтовать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!

Нанесение

Перед применением краску тщательно перемешать. Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем. Для толстослойных покрытий допустимо нанесение шпателем. Краску можно разбавлять водой до удобной консистенции, но для получения толстых слоев разведение краски не рекомендуется.

Маскировка трещин зависит от толщины покрытия. При нанесении валиком стандартная толщина слоя составляет 150–350 мкм. Для эффективного сокрытия трещин требуется увеличенная толщина, достигаемая: нанесением 2–3-х слоев валиком; или нанесением шпателем для получения покрытия толщиной от 0,5 до 2 мм.

Минимальная температура нанесения: плюс 10 °C при влажности воздуха не более 80 %. Не проводить работы при сильном ветре, дожде или в жаркую солнечную погоду.

Расход

Ориентировочный расход 100-250 г/м² в один слой, при использовании в качестве традиционной фасадной краски, 500-1000 г/м² для достижения максимальных защитных свойств покрытия от растрескивания. Расход зависит от способа нанесения, цвета, впитывающей способности, типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

Время высыхания при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности воздуха (65 ± 5) % «от пыли» - 1 час, «на отлип» - 2 часа, между слоями - 2-8 часов (в зависимости от толщины покрытия). После нанесения покрытия необходимо обеспечить: первичную сушку (минимум 2 часа) с полным исключением любого увлажнения и период полного отверждения (не менее 2 суток), в течение которого необходимо исключить попадание воды на обработанную поверхность. Полный набор эксплуатационных характеристик и устойчивость к влажному истиранию достигается через 14 дней.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от плюс 5 °C до плюс 35 °C. После вскрытия упаковки хранить при температуре от плюс 15 °C до плюс 25 °C, в плотно закрытой таре. Содержимое вскрытой упаковки рекомендуется использовать в течение одного месяца.

Транспортирование Морозостойкость

В плотно закрытой, герметичной упаковке при температуре от плюс 5 °C до плюс 35 °C.

Утилизация

Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания до минус 40 °C. Оттаивать не менее 24 часов при комнатной температуре, без подогрева с тщательным перемешиванием перед использованием.

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую упаковку из-под краски сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций

При попадании в глаза: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью. Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.

Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.

Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.



EMPILS