



PREMIUM QUALITY  
**OREOL**

## ЭМАЛЬ ПО ПЛАСТИКУ «ОРЕОЛ» ПОЛИУРЕТАНОВАЯ АКРИЛОВАЯ

СТО 05744283-063-2010

### Область применения

Эмаль применяется для окрашивания и реставрации пластиковых поверхностей (ПВХ, АБС, ПК, ПС, ПММА, ПА), эксплуатируемых как внутри помещений, так и в условиях атмосферного воздействия. Возможно нанесение эмали на деревянные, минеральные, а также металлические (при условии предварительного грунтования) поверхности.

### Свойства

Готова к применению. Быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Отличается высокой белизной, укрывистостью, износостойкостью и адгезией к различным типам поверхности. Покрытие эмали устойчиво к бытовым моющим средствам, не выгорает.

### Рекомендации по применению

Очистить основание от грязи и пыли, обезжирить поверхность. Глянцевые пластиковые поверхности зашлифовать до матового состояния для увеличения адгезии. Пыль от шлифовки удалить. С деревянных и металлических поверхностей удалить старое покрытие, прочно держащиеся остатки старого покрытия отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки убрать. При необходимости, выровнять поверхность шпатлевкой, металлические поверхности загрунтовать. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Перед нанесением эмали следует тщательно перемешать! При проведении работ рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и условия повышенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от 5 °С до 35 °С и относительная влажность воздуха (65±5) %.

### Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. После проведения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие площадью 1 м<sup>2</sup> в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности составляет от 150 до 170 г.

### Время высыхания

Время высыхания при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %- не более 1 часа, при более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается. Покрытие готово к эксплуатации через 24 ч.

### Состав

Смесь полиуретанового и полиакрилового пленкообразующих веществ, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода.

### Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С в закрытых складских помещениях на расстоянии не менее 1,5 м от обогревательных приборов.

24 месяца с даты изготовления.

### Срок годности

### Транспортирование

При температуре выше 5 °С. При продолжительном транспортировании в зимнее время рекомендуется использовать утепленные транспортные средства.

### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания - оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

### Меры предосторожности

Эмаль не следует смешивать с органическими растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании эмали в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.



**EMPILS**